




PRODUCT


TA is manufactured by National industries Company to the highest technical standard. It is used for fixing porcelain, ceramic, skirting marbles and mosaic on the walls and floors .



PREPARATION

* Bring a large container for mixing water and tile adhesive

* The specified mixing proportion is:



* Put the water into a large container, add tile adhesive gradually while mixing continuously either manually or mechanically to achieve a homogenous mixture



SPECIFICATIONS

Density (Compact) 1500 Kg/m³ (Minimum) (DIN 18555 Part 2)

Compressive strength 100 Kg/cm² (Minimum) (DIN 18555 Part 3)

Setting time 50% sticking after 8 minutes (Minimum) (DIN 18555 Part 8)

Tensile strength 10 Kg/cm² (Minimum) ASTM C190 (1985)

Flexural strength 35 Kg/cm² (Minimum) ASTM C67 (1985)



COLOUR

The product is available in gray and white colour



COMPOSITION

Filler Graduated sandstone, maximum grain size 0 1 mm.

Type of Binder Portland cement

Additives Contains many additives to improve consistency, workability, binding and water retention.



TECHNICAL DATA

Coverage It depends on the width and depth of ,trowel notch, bedding thickness and type of profile on the tile back.

Water Addition 5 Itrs to each bag.

Packing Delivered in 20 kg paper bags as dry product.

Storage life Should be stored in a shaded dry place.

Storage 6 months from production date.

TILE ADHESIVE



NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
for Building Materials (K.S.C.)

Shuwaikh: Tel.:(965) 844 555 - Fax: 483 3498 - Mina Abdullah: Tel.:326 2639
E-mail: sales@nicbm.com / marketing@nicbm.com
WebSite: www.nicbm.com

اللون



المادة متوفرة باللون الرمادي وباللون الأبيض

المكونات



- المادة المألثة** رمال مجففة ومتدرجة لا يزيد قطر البحص فيها عن ١ ملم
- المادة الرابطة** إسمنت بورتلاندي
- الإضافات** تحتوي على مضافات كيميائية لتحسين القوام وقابلية التشغيل والترابط بين الجزيئات والاحتفاظ بالماء

البيانات الفنية



- التغطية** تعتمد على نوع المشحاف المستخدم من حيث عرض وعمق التسنين وعلى خلفية البلاط المراد لصقه
- إضافة الماء** يضاف الماء بنسبة ٥ لتر لكل كيس
- التعبئة** تعبأ بأكياس ورقية وزنها ٢٠ كجم
- التخزين** يجب أن يتم التخزين في مكان مظلل وجاف
- عمر التخزين** ٦ أشهر من تاريخ الإنتاج

المنتج



ينتج لاصق البلاط في مصانع شركة الصناعات الوطنية بأفضل المواصفات الفنية ، ويستعمل لتثبيت البورسلان والسيراميك والرخام والموزاييك على الحوائط والأرضيات

التحضير



- احضر وعاء كبير لخلط لاصق البلاط بالماء
 - نسبة الخلط المثالية :
- 
- يوضع كل الماء في الوعاء الكبير، ثم تضاف مادة لاصق البلاط بالتدريج مع التقليب المستمر يدوياً أو آلياً للحصول على خليط متجانس

المواصفات



- الكثافة** ١٥٠٠ كجم/م^٣ (حد أدنى) (DIN 18555 Part 2)
- قوة التحطيم** ١٠٠ كجم/م^٢ (حد أدنى) (DIN 18555 Part 3)
- وقت التصلب** ٥٠٪ التصاق بالسطح بعد ٨ دقائق (حد أدنى) (DIN 18555 Part 8)
- مقاومة الشد** ١٠ كجم/م^٢ (حد أدنى) (ASTM C190 (1985))
- مقاومة الإنشاء** ٣٥ كجم/م^٢ (حد أدنى) (ASTM C67 (1985))

لاصق البلاط



الشويخ : تلفون : ٨٤٤ ٥٥٥ (٩٦٥) - فاكس : ٤٨٣ ٣٤٩٨ - ميناء عبدالله : تلفون : ٣٢٦ ٢٦٣٩
البريد الإلكتروني : sales@nicbm.com / marketing@nicbm.com
الموقع الإلكتروني : WebSite: www.nicbm.com